

LACTUCA 108 S



Soluble



Fluido mineral emulsionable en agua, libre de azufre y cloro. Con propiedades de E.P.

APLICACIONES

Ideal para severas operaciones.

Recomendaciones de mezcla.

- ◆ Recomendado para operaciones de torneado, fresado, taladrado, escariado, barrenado, corte por sierra. Maquinado pesado como roscado, machueleado, taladrado y trepanado
- ◆ La dilución estándar es una mezcla de 1:20 (5%) con agua.
- ◆ Puede mezclarse satisfactoriamente de 1:5 hasta 1:40 según el tipo y la severidad de la operación.
- ◆ Cuando prepare las mezclas, SIEMPRE añada LACTUCA 108S al agua, para impedir que se forme una emulsión inversa.

PROPIEDADES

Mayor vida de la herramienta.

Menos exposición a la dermatitis.

- ◆ Excelente protección anticorrosiva del equipo y las partes trabajadas.
- ◆ Por sus características de lubricidad alarga la vida de la herramienta y produce terminados excelentes.
- ◆ Debido al control bacterial aumenta la vida útil del fluido entre el 3 y 10 % antes de usar carga biocida.
- ◆ Última tecnología en aditivos de extrema presión y antisoldantes libres de cloro y fósforo, en una emulsión altamente estable..
- ◆ Muy buenas propiedades de humectación y capacidad refrigerante.
- ◆ No mancha.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

LACTUCA 108 S



Soluble



TOTAL

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	LACTUCA 108 S
Apariencia	CYP-PL08	Líquido ámbar oscuro
Color ASTM	D-1500	2.5
Olor	D-1833	Característico
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.941
Contenido de azufre, % peso	D-1298	No contiene
Contenido de cloro, % peso	D-808	No contiene
pH al 10%	D-1287	9.3
Indice de refracción, grados BRIX, %	D-1218	
20		20.5
10		10.6
5		5.4
2		2.0
1		1.0

LACTUCA 108S_V15092014

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx